



DRYLEX
New Generation Solutions

ULTRACURE P

Fiche Technique

Beton Yüzeyler İçin Kullanılan Parafin Kür Malzemesi

AÇIKLAMA

Ultracure P parafin emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan buharlaşma azaltıcı malzemedir.

KULLANIM

- Düşey ve yatay yapı elemanlarının kürlenmesinde
- Su ile kürlenmenin zor olduğu yüksek katkı binalarda
- Havaalanı ve saha betonlarında
- Kanal ve kanalet betonlarında
- Nemin düşük, buharlaşmanın ve hava akımlarının fazla olduğu yerlerdeki beton dökümlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Çuval, telis ve sulama benzeri kür yöntemlerine alternatif olarak, daha etkin ve daha ekonomik bir yöntemdir.

- Güneş ışınlarını yansıtarak; taze betonda su kaybı riskini azaltır.
- Yüzeydeki, hızlı kurumamanın neden olduğu rötre çatlaklarını azaltır.
- Daha sert ve tozumsuz bir yüzey sağlar.
- Kapalı alanlarda kullanılmaya uygundur.
- Uygulaması basittir, işçilik giderlerini azaltır.
- Solvent içermez

UYGULAMA DETAYLARI

Öneriler ve Uyarılar

Ultracure P kullanıma hazırdır su ile seyreltilmemelidir.

Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Ultracure P beton kür malzemesi, hızlı su kaybı olmaması için taze beton üzerine yüzeyde ince bir film tabaka oluşturacak şekilde püskürtülerek uygulanır. Yüzeyde göllenme oluşmamasına dikkat ediniz. Rulo veya fırça yardımıyla da uygulanabilir.

Ultracure P uygulanmış beton yüzeyi uygulamadan sonra tamamen kuruyana dek yağmurdan koruyunuz, üzerinde gezinmemeli, ekipman konmamalıdır.

Uygulama yapıldıktan sonra kuruma süresi 2 saattir. (20 oC sıcaklıkta)

Uygulama sırasında ortam sıcaklığının en az +5 oC olmalıdır.

Kür uygulanan alanda, herhangi bir yüzey kaplaması imalatı yapılacaksa, kür malzemesi yüzey en sıcak su, fırça veya su jeti ile temizlenmelidir.

by agel chemicals

Torgauer Str. 231, 04347 Leipzig, GERMANY
www.agelchemicals.de - info@agelchemicals.de





DRYLEX
New Generation Solutions

ULTRACURE P

Fiche Technique

Önerilen Kullanım Dozajı

Sarfiyat uygulama sırasındaki beton yüzey sıcaklığı, rüzgâr hızı ve neme bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Optimum kullanım dozajı küçük bir alanda denemelerle belirlenmelidir. Genel olarak 150 – 250 g/m² uygulama yeterli olmaktadır. Açık Alanda, rüzgar ve yüksek sıcaklık altında sarfiyat miktarı 300 g/m² 'a çıkabilir.

AMBALAJ

30 KG

RAF ÖMRÜ

Üretim tarihi itibarıyla 12 aydır. Direk güneş ışığına, don ve soğuk hava şartlarına maruz bırakılmamalıdır.

by agel chemicals

Torgauer Str. 231, 04347 Leipzig, GERMANY
www.agelchemicals.de - info@agelchemicals.de

